



Den Braven

# Joint Fix®

Hoogwaardig verhardend reparatiemiddel voor voegen tussen metselwerk in binnen- en buitenmuren.



## PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Joint Fix® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam voegen en repareren van nieuwe en beschadigde voegen tussen steenstrips en gevelmetselwerk in verticale toepassingen. Ook geschikt voor aansluitvoegen van lood in metselwerk.

## BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Overschilderbaar
- Weer- en regenbestendig
- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Binnen en buiten\* toepasbaar

## APPLICATIES

Zwaluw Joint Fix® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam voegen en repareren van nieuwe en beschadigde voegen tussen steenstrips en gevelmetselwerk. Zwaluw Joint Fix® is een paar uur na het aanbrengen al weer- en regenbestendig. Ook voor aansluitvoegen tussen lood in metselwerk. Niet bedoeld voor horizontale buitenoppervlakken die zijn blootgesteld aan weersinvloeden.

## GEBRUIKSMETHODE

De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm.

## GEBRUIKSAANWIJZING

De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm.

## EXTRA INFORMATIE

<b>Applicatie temperatuur</b>		+5°C to +40°C
<b>Basis</b>		Acrylic dispersion
<b>Dichtheid</b>	ISO 1183-1	1,66 g/ml
<b>Weerstand tegen vloeï</b>	ISO 7390	< 2mm
<b>Vorstbestendigheid gedurende transport</b>		Up to -15°C
<b>Shore A-hardheid</b>	DIN 53505	80
<b>Krimpwaarde</b>		5%

Deze waarden zijn typische eigenschappen

## BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Buitentoepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent
- Niet geschikt voor bewegingsvoegen

## OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Druk ca. vijf minuten na het aanbrengen in de voeg Zwaluw Joint Fix® zorgvuldig aan en strijk het na met een voegspijker. Voor een optimaal eindresultaat niet aanbrengen op ondergronden die tijdens het aanbrengen blootgesteld zijn aan zonneschijn. Verwijder na 5 à 10 minuten het overtollige voegmateriaal met een handveger of een natte spons van het metselwerk/de ondergrond naast de voegen. Tijdens het drogen wordt het product donkerder. Gereedschap en handen na gebruik afspoelen met water. Aanbrengen met de meegeleverde V-naad tuit.

## OVERSCHILDERBAARHEID

Zwaluw Joint Fix® is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Tijdens het doorharden zal het product krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulveerde dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

## REINIGEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes en/of water en zeep.

## VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Koker  
Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

## KLEUR(EN)

Cement Grijs, Licht Grijs

## HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## BOSTIK CERTIFICATIONS

- A+ French VOC Regulation



## GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

## WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

## DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

