



# S-39® UNIVERSAL

## UNIVERSELE, ZUURVRIJE SOLDEERVLOEISTOF



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Universele, zuurvrije soldeervloeistof.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer. Niet geschikt voor drinkwaterleidingen. Hiervoor is het gebruik van een KIWA-gekeurd vloeimiddel in combinatie met een loodvrij toevoegmetaal verplicht.

### EIGENSCHAPPEN

- Universeel
- Zuurvrij
- Krachtig reinigende werking
- Maximaal temperatuurbereik 375°C
- Met kwast

### KEUREN & NORMERINGEN

Normeringen	
	ISO 9454-1 / 3.1.1.A

### VOORBEREIDING

**Gereedschap:** Soldeerbout of -brander, massief zachtsoldeertoegroegmetaal, schuurvezel, pijpsnijder, fittingborstel, ontbramer, Heat-shield, doek

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Verbindingsoppervlakken goed schuren en reinigen (metaalblank) met Griffon schuurvezel. 2. Vloeimiddel met kwast gelijkmatig aanbrengen op beide verbindingsooppervlakken. Vermijd overmatig gebruik van het vloeimiddel. 3. Verbinding monteren. Gebruik uitsluitend goed passende delen. Voorkom oververhitting van het vloeimiddel, dit veroorzaakt slechte doorvloeiing van het soldeer. 4. Verbinding gelijkmatig verwarmen en tinsoldeer toevoegen. Laat het soldeer smelten op de soldeernaad en niet in de vlam of op de bout. Soldeernaad volledig opvullen. 5. Vloeimiddelresten verwijderen met water of een vochtige doek. 6. Verbinding aan de lucht af laten koelen.

**Vlekken/resten:** Vlekken direct verwijderen met water of een vochtige doek.

**Aandachtspunten:** Gebruik Griffon Heat-Shield voor het beschermen van o.a. muren, tegels, behang, verf en pleisterwerk.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur:	Transparant
Dichtheid ca.:	1.43 g/cm <sup>3</sup>
pH-waarde ca.:	3
Viscositeit ca.:	200 mPa·s

### OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.  
Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.  
Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.  
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.